

Karta produktu

HeavyDutyGRIP

Samoprzylepna taśma antypoślizgowa

parametr	wynik	metoda badawcza /norma
Przekładka	0,1mm	Caliper Method
Grubość całkowita	1,7mm	N/A
Rodzaj kleju	Solvent acrylic	N/A
Rodzaj ziarna	Aluminium Oxide	N/A
Min. temperatura aplikacji	4°C	
Zakres temperatury pracy	-30°C < +70°C	N/A
Przyczepność do stali (N/25mm)	17,9	180°, FTM1
Wytrzymałość na rozerwanie N/25mm	76,4	Lloyd, 500N load cell
Maksymalne rozciągnięcie do rozerwania	25%↑	PSTC-31
Maksymalny rozmiar produkcyjny	1168mm x 100m	N/A
Odporność na wodę (miesiące)	10	PSTC-35
Odporność czynniki chemiczne (miesiące)	8	PSTC-35
Odporność na olej silnikowy	Bardzo wysoka	
Współczynnik tarcia (na sucho)	102PTV (TRL)	PN-EN 13036-4:2011.
Współczynnik tarcia (na mokro)	80 PTV (TRL)	PN-EN 13036-4:2011.